

TEKNİK BİLGİ FORMU (TDS)

4x4 Shingle Mahya Bandı, plastomer modifiyeli, cam tül taşıyıcılı, üst yüzü mineral, alt yüzü kum kaplı, bitümlü su yalıtım malzemesidir. Shingle kullanımının gerçekleştiği yüzeylerde, ek yerleri ve kenar, köşe gibi detay noktalarında mükemmel su geçirimsizliği için kullanılır. Kendinden yapışkanlıdır ve tüm shingle renklerinde üretimi mevcuttur.



Kırmızı



Yeşil



Gri



Alaturka Yeşil



Alaturka Kırmızı

URUN KODU	EN	BOY	KALINLIK
4x4 Shingle Mahya Bandı	320 mm	5000 mm	2,7-2,8 mm

Kullanıldığı Yerler:

4x4 Shingle Mahya Bandı -5°C'a kadar kırılmadan, 180° açıyla esneyebilmektedir. Her tip çatıya kolayca uyum sağlar. **4x4 Shingle Mahya Bandı** bitümlü yüzeyler, seramik, tuğla, metal, taş ve beton çatı formlarına, kubbe, tonoz gibi eğrisel yüzeylere adapte edilebilir. Mahya, eğik dere, duvar-baca birleşimi gibi detaylara farklı malzeme gerektirmez, çatı görünümü tek bir malzeme ile tamamlanır. Yapıya ilave yük getirmez. Elastik yapıya sahiptir, kırılmaz. Sıcak ve soğuk hava değişimlerinden etkilenmez.

Yüzey Hazırlığı:

4x4 Shingle Mahya Bandı uygulama yapılacak yüzeyler yağ, kir ve tozdan arındırılmalı ve kuru olmalıdır.

Uygulama Şekli:

4x4 Shingle Mahya Bandı kolay uygulanır, alt yüzeyde kumlama sistemi ile uygulama sırasında yapışmaz, kaymaz. Alt yüzeydeki koruyucu film kaldırıldıktan sonra baskı uygulanarak yapışması sağlanır.

Depolama ve Raf Ömrü:

4x4 Shingle Mahya Bandı paketleri kuru ve serin yerde saklanmalı, direkt ısı kaynağından uzak tutulmalıdır. Rulolar dik olarak muhafaza edilmelidir.

TEKNİK BİLGİ FORMU (TDS)**Ambalaj:**

500 x32 cm ebatlarında paketlenir.

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

	BİRİM	NOMİNAL DEĞER	TOLERANS	TEST METODU
Uzunluk	mm	5000	±3 mm	TS EN 544
Genişlik	mm	320	±3 mm	TS EN 544
Kalınlık	mm	2,7-2,8	-	TS EN 544
Bitüm Kütlesi	g/m ²	≥1300	-	TS EN 544
Kabarcıklanma Direnci	-	Kabul	-	TS EN 544
Taşıyıcı, Cam Tülü	g/m ²	≥80	-	TS EN 544
Su Emme	-	<%2	-	TS EN 544

MEKANİK ÖZELLİKLER

Çekme Dayanımı, 100mm/dk.	N/50 mm		N/50 mm	TS EN 12311-1
Enine		≥400		
Boyuna		≥600		

DAYANIM

Yapay Yaşlandırma; ≥ 60kPa	-	Başarılı	-	TS EN 1296
Minerallerin Yapışması	g	2,5	maks.	TS EN 12039
Çivi İle Yırtılma Dayanımı	N	≥100	Min.	TS EN 12310-1

TERMAL ÖZELLİKLER

Yüksek Sıcaklıkta Akma Direnci	90°C'de	2 mm	maks.	TS EN 1110
UV Işınımına Direnç	60 çevrim	Başarılı	-	TS EN 1297

YANMA ÖZELLİĞİ

Yanma Sınıfı: E	Test Metodu: TS EN 13501-1
Harici Yangın Performansı : B _{ROOF}	Test Metodu: TS EN 13501-5

DİĞER BİLGİLER

Taşıma: 19 Paketten fazla üst üste koymayınız ve direkt ısı kaynağından uzakta stoklayınız. İdeal Uygulama Sıcaklığı: (+5, +30) ° C Paletler asla üst üste konmamalıdır.		
Ambalaj şekli: Rulo		
PALET	Paketteki Rulo Sayısı	1
	Paketin Kapladığı Alan/m ²	1,6
	Paletteki Paket Sayısı	-